

Resin Type PC/ABS

Grade

TDS 技術資料表 TECHNICAL DATA SHEET

特性 Properties	單位 Units	條件 Conditions	測試方法 Test Method	結果 Results
IZOD衝擊強度 Izod Impact Strength	Kg-cm/cm	1/8" 23°C	ASTM-D256	30-60
流動係數 Melt Flow Index	g/10 min	260°C 2.16kg	ASTM-D1238	16-40
拉伸強度 Tensile Strength	Kgf/cm ²	50mm/min 1/8" 23°C	ASTM-D638	400-650
伸長率 Tensile Elongation	%	50mm/min 1/8" 23°C	ASTM-D638	50-130
抗彎強度 Flexural Strength	Kgf/cm ²	15 mm/min 1/8", 23°C	ASTM-D790	880-960
彎曲模量 Flexural Modulus	Kgf/cm ²	15 mm/min 1/8", 23°C	ASTM-D790	22000-24000
熱變形H.D.T Heat Deflection	°C	1/4" 120°C/hr	ASTM-D648	96-112
比重 Specific Gravity	-	23°C	ASTM-D792	1.16-1.19
耐燃性 Flammability	-	1.5mm	UL-94	HB-VO
透光率 Transmittance	%	23°C	ASTM-D1003	-